

Aqua Stain Tinting One Top

Laudeväri



White



Warmer feelings.



Aqua Stain Tinting One Top White

Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2-Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää biosidituotetta: C(M)IT/MIT (3:1)

Käyttö: Poistetaan ensin kaikki irtonainen, vanha väriaines harjaa apuna käyttäen. Käsitellään 1-2 kertaa, jokainen käsittelykerta tummentaa alkuperäistä sävyä, voidaan levittää esim. siveltimellä. Käsittelykertojen välissä annetaan kuivua n. 2 h / 20 °C lämpötilassa. Annetaan kuivua 3-4 vrk ennen seuraavaa käyttökertaa. Suositellaan saunan erillistä lämmittämistä kerran, kuivumisen varmistamiseksi. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta käsittelyn ja kuivauksen aikana. Työvälineet voidaan puhdistaa vedellä.

- Tuote on vesiohenteinen
- Voidaan käyttää ilman erillistä pintalakkaa, tuote sisältää myös sideainetta.
- Ravistettava hyvin aina ennen käyttöä, tuote on sellaisenaan käyttövalmis
- Ohennetaan tarvittaessa vedellä
- Varastointi 12 kuukautta.
- Varastoidaan +5-25 °C / Ei saa jäätyä.
- Ei ulkokäyttöön.
- Tyhjät pakkaukset tulee käsitellä paikallisten säädösten mukaisesti.

Valmistaja:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Katso tarkemmat ohjeet
Kiramin sivuilta



Warmer feelings.

Aqua Stain Tinting One Top Sisäpintaväri

Reindeer
Gray



Warmer feelings.



Aqua Stain Tinting One Top Reindeer Gray

Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2-Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää biosidituotetta: C(M)IT/MIT (3:1)

Käyttö: Poistetaan ensin kaikki irtonainen, vanha väriaines harjaa apuna käyttäen. Käsitellään 1-2 kertaa, jokainen käsittelykerta tummentaa alkuperäistä sävyä, voidaan levittää esim. siveltimellä. Käsittelykertojen välissä annetaan kuivua n. 2 h / 20 °C lämpötilassa. Annetaan kuivua 3-4 vrk ennen seuraavaa käyttökertaa. Suositellaan saunan erillistä lämmittämistä kerran, kuivumisen varmistamiseksi. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta käsittelyn ja kuivauksen aikana. Työvälineet voidaan puhdistaa vedellä.

- Tuote on vesiohenteinen
- Voidaan käyttää ilman erillistä pintalakkaa, tuote sisältää myös sideainetta.
- Ravistettava hyvin aina ennen käyttöä, tuote on sellaisenaan käyttövalmis
- Ohennetaan tarvittaessa vedellä
- Varastointi 12 kuukautta.
- Varastoidaan +5-25 °C / Ei saa jäätyä.
- Ei ulkokäyttöön.
- Tyhjät pakkaukset tulee käsitellä paikallisten säädösten mukaisesti.

Valmistaja:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Katso tarkemmat ohjeet
Kiramín sivuilta



Warmer feelings.

H-FLEX OIL 166

Ulkopintaväri



Deep black TW



Warmer feelings.



H-FLEX OIL 166 Deep black TW

Sisältää: Sisältää 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti ja tetrahydropyridi-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Haitallista vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Käyttö: Poistetaan ensin kaikki irtonainen, vanha väriaines harjaa ja/tai kaavinta apuna käyttäen. Poistetaan myös mahdollinen pinnalle noussut pihka. Käsitellään 1–2 kertaa, jokainen käsittelykerta tummentaa alkuperäistä sävyä, voidaan levittää esim. siveltimellä. Kun pintakäsittelyssä alkaa näkymään kulumisen jälkiä, pinta tulisi käsitellä uudelleen. H-Flex Oil antaa hyvän suojan kosteuden imeytymistä vastaan ja siten vähentää pinnan halkeilemisen ja kulumisen riskiä. Voidaan pintakäsitellä myös muilla ulkokäyttöön puulle tarkoitetuilla vesiohenteisilla puunsuojilla ja/tai maaleilla, ennen varsinaisen työn aloittamista pitää kuitenkin varmistua erikseen, että lopputulos on toivotun mukainen.

HUOM! Tuote on hapettumalla kuivuva ja sillä on itsesytytymisvaara. Kaikki rievut ja muut työvälineet pitää heti työn suorittamisen jälkeen upottaa vesiasiaan tai polttaa. Tulta on käsiteltävä aina varoen.

- Tuote on vesiohenteinen öljy.
- Ravistettava hyvin aina ennen käyttöä.
- Käytetään sellaisenaan tai tarvittaessa laimennetaan vedellä.
- Käyttöolosuhteet +20–25 °C välillä, materiaalin ollessa n. 55 % suhteellista kosteutta.
- Varastoidaan +5–25 °C / Ei saa jäätyä.
- Vain ulkokäyttöön.
- Tyhjätkä pakkaukset tulee käsitellä paikallisten säädösten mukaisesti.



Valmistaja:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Katso tarkemmat ohjeet
Kiramin sivuilta



Warmer feelings.