

Aqua Stain Tinting One Top

Färg för bastulavar



White



Warmer feelings.



Aqua Stain Tinting One Top White

Innehåller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller en biocidprodukt: C(M)IT/MIT (3:1)

Bruk: Först tar du bort allt löst, gammalt färgämne med hjälp av en borste. Genomför behandlingen 1-2 gånger, varje behandling gör den ursprungliga nyansen mörkare, kan appliceras till exempel med en pensel. Låt ytan torka i 2 h i en temperatur om 20 °C mellan behandlingarna. Låt torka i 3-4 dygn före nästa användningsgång. Du rekommenderas värma bastun separat en gång, för att säkerställa att ytorna har torkat ordentligt. Se till att ombesörja god ventilation under behandlingen och torkningen. Verktygen kan rengöras med vatten.

- Produkten är vattenlöslig.
- Produkten kan användas utan separat ytack och innehåller även ett bindemedel.
- Skakas ordentligt före användning. Produkten är klar att användas som den är.
- Späs ut vid behov med vatten.
- Kan förvaras i 12 månader.
- Förvaras i + 5-25 °C/Produkten får ej frysa.
- Ej för utomhusbruk.
- Tomma förpackningar ska hanteras i enlighet med lokala bestämmelser.

Tillverkare:

Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Se detaljerade instruktioner från Kiramis hemsida.



Warmer feelings.

Aqua Stain Tinting One Top Inomhusfärg



Reindeer Gray



Warmer feelings.



Blond-18

4086

Aqua Stain Tinting One Top Reindeer Gray

Innehåller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller en biocidprodukt: C(M)IT/MIT (3:1)

Bruk: Först tar du bort allt löst, gammalt färgämne med hjälp av en borste. Genomför behandlingen 1-2 gånger, varje behandling gör den ursprungliga nyansen mörkare, kan appliceras till exempel med en pensel. Låt ytan torka i 2 h i en temperatur om 20 °C mellan behandlingarna. Låt torka i 3-4 dygn före nästa användningsgång. Du rekommenderas värma bastun separat en gång, för att säkerställa att ytorna har torkat ordentligt. Se till att ombesörja god ventilation under behandlingen och torkningen. Verktygen kan rengöras med vatten.

- Produkten är vattenlöslig.
- Produkten kan användas utan separat ytlack och innehåller även ett bindemedel.
- Skakas ordentligt före användning. Produkten är klar att användas som den är.
- Späs ut vid behov med vatten.
- Kan förvaras i 12 månader.
- Förvaras i + 5-25 °C/Produkten får ej frysa.
- Ej för utomhusbruk.
- Tomma förpackningar ska hanteras i enlighet med lokala bestämmelser.

Tillverkare:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Se detaljerade instruktioner
från Kiramis hemsida.



Warmer feelings.

UFI: 8060-S074-W00P-WUKF

H-FLEX OIL 166

Utomhusfärg



Deep black TW



Warmer feelings.



11

H-FLEX OIL 166 Deep black TW

Innehåller: 3-Jodo-2-propynylbutylkarbamat och tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione. Kan orsaka en allergisk reaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön.

Bruk: Först tar du bort allt löst, gammalt färgämne med hjälp av en borste och/eller en skrapa. Ta även bort eventuell kåda som stigit upp till ytan. Genomför behandlingen 1–2 gånger, varje behandling gör den ursprungliga nyansen mörkare, kan appliceras till exempel med en pensel. När du börjar se tecken på slitage i ytbehandlingen, ska ytan behandlas på nytt. H-Flex Oil ger ett bra skydd mot absorbering av fukt och minskar således risken för att ytan spricker och för slitage. Du kan även ytbehandla med andra vattenlösliga träskydd och/eller målarfärger för trä avsedda för utomhusbruk. Innan det faktiska arbetet inleds ska du dock separat säkerställa att slutresultatet är det önskade.

OBS! Produkten är oxidationstorkande och har risk för självantändning. Alla trasor och andra verktyg måste sänkas ned i vatten eller brännas av genast efter att arbetet har avslutats. Hantera alltid eld med största försiktighet.

- Produkten är en vattenlöslig olja.
- Skaka den alltid ordentligt före användning.
- Produkten kan användas som den är och kan vid behov späs ut med vatten.
- Användningsförhållanden inom + 20–25 °C, då materialet har cirka 55 procents relativ fuktighet.
- Förvaras i + 5–25 °C/Produkten får ej frysa.
- Endast för utomhusbruk.
- Tomma förpackningar ska hanteras i enlighet med lokala bestämmelser.



Tillverkare:
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
SE-205 17 Malmö, Sweden
+46 8 743 40 00



Se detaljerade instruktioner
från Kiramis hemsida.



Warmer feelings.

UFI: 3WY0-J0B8-R006-RUK5